

**FIRA GLOSS**

Code F2010

Akrilik emülsiyon esaslı, parlak, uzun ömürlü, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

**UYGULAMA ALANI:** İç ve dış cephelerde uygun astarı ile eski boyalı veya yeni kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yüzeylere, ahşap ve metal yüzeylere uygulanır.

**ÖZELLİKLERİ:**

- Parlaklığını zamanla kaybetmez, sararma yapmaz.
- Kullanım alanı geniştir. İçte ve dışta ahşap, metal ve mineral her türlü yüzeye uygulanabilir, her yüzeye mükemmel yapışır.
- Uygulaması kolaydır.
- Yağmur, kar, nem sıcak ve soğuk gibi ağır hava şartlarından etkilenmez. Kabarmaz, çatlamaz.
- İçeride oluşan nemi dışarıya atma özelliğiyle, binaların nefes almasını sağlar.
- Mükemmel silinebilirliktedir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez

**YÜZEY HAZIRLAMA**

- Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı azaltacak her türlü kir yağ, tozdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boyalar tümüyle temizlenerek kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

**UYGULAMA TALİMATI\***

- Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapılmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir.
- Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Gerekirse FIRACOLOR AKRİLİK MACUN İnce ile uygulama yapılacak yüzeyler pürüzsüz hale getirilmelidir.
- FIRA GLOSS yüzey yapısına uygun bir astar uygulandıktan sonra, %5-%10 temiz su ile inceltilerek iyice doyurulmuş kıllı fırça, moher rulo veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 5 saat beklenmelidir.
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına ve yüzeyin yağış almamasına dikkat edilmelidir.

**Kuruma Süresi :** 23°C'lik ortamda dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir .

**Ambalaj:** 2,5 L – 7,5 L – 15 L

**Tüketim :** Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için 13-15 m<sup>2</sup>/lt veya 0,065 – 0,075 L /m<sup>2</sup>

**Flash Point:** Su bazlı, yanmaz

**Depolama:** Kapalı ambalajında, 1 yıl,+5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır

**Uyarılar:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

\*Daha sağlıklı uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”