



TEKNİK BÜLTEN

FİRATEX

Code F3050

Akrilik emülsiyon esaslı, uzun ömürlü dekoratif dış cephe son kat kaplama malzemesidir.

UYGULAMA ALANI: Her türlü yapının dış cephesinde, kara sıva, brüt beton ve çimento levha gibi yüzeylere, istenildiğinde iç yüzeylerde de dekoratif amaçlı olarak uygun astarı ile kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ:

- Elastiki özelliğinden dolayı düşük sıcaklıklarda dahi elastikiyetini koruyabilen bir malzemedir, yüzeyde oluşan çatlaklarda köprü vazifesi görür.
- Binaların oturması sonucu ortaya çıkan çatlaklardan etkilenmez.
- Uygulandığı yüzeyde dış hava koşullarına karşı tam bir koruma sağlar, küf ve mantar oluşumunu önler.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar
- UV ye karşı dayanıklıdır, renklere solma olmaz.
- Alkaliye direnci yüksektir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez
- **YÜZEY HAZIRLAMA**

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN Kalın ile düzeltilmelidir.

- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler FİRACOLOR UNIFIRA ile astarlanabileceği gibi daha iyi sonuç alınabilmesi açısından FİRATEX in kendisi hacimce % 30 temiz su ile inceltilerek astar yerine kullanılabilir. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA TALİMATI*

- FİRATEX rulo ile uygulanabildiği gibi püskürtme yöntemi kullanılarak da uygulanabilir. Uygulamaya geçilmeden önce kalın desenli uygulama isteniyorsa FİRATEX inceltilmeden uygulanmalıdır. İnce desenli uygulamalarda hacimce maksimum %5- 10 temiz su ile inceltip uygulama yapılması tavsiye edilir.
- 2 kat uygulamada katlar arasında minimum 4 saat beklenilmelidir.
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5°C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

Kuruma Süresi : 23°C'lik ortamda dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Ambalaj: 7,5 L-15 L

Tüketim : Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için 1-2 m²/lt veya 0,5 – 0,8 L /m²

Flash Point: Su bazlı, yanmaz

Depolama: Kapalı ambalajında, 1 yıl,+5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır .

Uyarılar: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

*Daha sağlıklı uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”